



UP-1013 Steinspachtel

UP-1013 Steinspachtel jest łatwą w układaniu, stabilną podczas aplikacji masą szpachlową ze specjalnej, wstępnie przyspieszonej żywicy poliestrowej. Produkt jest bardzo łatwy w stosowaniu i po wymieszaniu z utwardzaczem szybko twardnieje, stając się twardą, podobną do kamienia masą.

Zastosowania

Używając UP-Steinspachtel 1013 można wypełnić i naprawić ubytki, defekty i inne uszkodzenia powierzchni w przyciętych kamieniach naturalnych. Odpryśnięte płytki i wyłamane narożniki można trwale odtworzyć używając tego produktu. Mineralne okładziny posadzkowe ułożone na UP-1013, stosowany jako klej, można w pełni obciążać już po kilku minutach, jest to ważna właściwość przy pracach wykonywanych w bardzo krótkich terminach oraz przy naprawach.

Właściwości Dane produktu

UP-1013 produkowany jest ze specjalnych, wysoko reaktywnych, płynnych żywic poliestrowych oraz mineralnych drobnoziarnistych wypełniaczy. Produkt nie zawiera parafiny (!) i bardzo dobrze się szlifuje. W celu utwardzenia szpachlówkę miesza się z 2-3% utwardzacza UP-Härter 1014, po doprowadzeniu do jednorodności szpachlówkę nakłada się nawet w cienkich warstwach - twardnieje w ciągu kilku minut, nakładanie w temperaturach do 0° jest możliwe. Czas wiązania zależy od temperatury. W przypadku temperatur podłoża <10°C do szpachlówki należy zasadniczo dodawać 3% utwardzacza Härter 1014.



| | |
|-----------------------------|---|
| Typ spoiwa | nienasycony poliester, z przyspieszaczem aminowym |
| Zawartość monomeru (styren) | < 12% |
| Zawartość ciał stałych | 100% |
| Kolor | naturalny (szarobeżowy) |
| Gęstość | ok. 1,6 g/ml |
| Temperatura stosowania | 40° - 0° C |
| Czas wiązania (2% 1014) | 7-9 minut przy 20° |
| Oznakowanie | |
| - Ochrona pracy | Xi (drażniący) |
| - ADR/RID | klasa 3, UN nr 1866 |
| - wytyczne VOC | nie dotyczy |
| - klasa toksyczności | 3 (Szwajcaria) |
| - nr BAGT | 614063 |

Ochrona pracy Magazynowanie

UP-1013 zawiera styren oraz jako niezbędny drugi komponent nadtlenek benzoilu UP-Härter 1014. Obydwa produkty wymagają szczególnej staranności podczas obchodzenia się z nimi. Należy przestrzegać kart charakterystyk. Zawierają one wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa pracy, składowania oraz bezpiecznego transportu produktów UP-1013 oraz Härter 1014.

UP-1013 Steinspachtel powinien być składowany w temperaturach <23°. W takich warunkach, w oryginalnych zamkniętych pojemnikach produkt można składować przez co najmniej 12 miesięcy.

HydroFlex-Primer 694

Szybkowiązący grunt i warstwa szczepna do zastosowań powierzchniowych szpachłówki UP-1013 Steinspachtel na podłożach z obcymi powłokami, świeżym betonie i podobnych. Żywica poliuretanowa o niskiej lepkości zawierająca rozpuszczalnik. Twardnieje w wyniku reakcji z wilgocią.

UP-1016 Steinspachtel

Twarda, bezbarwnie-przezroczysta i stabilna masa szpachlowa na bazie tego samego spoiwa co UP-1013. Przede wszystkim do napraw uszkodzeń na jasnym marmurze i podobnych materiałach.

UP-Flex 1017

Wysoce elastyczna, stabilna szpachłówka poliestrowa i klej. Bezbarwnie-przezroczysta, bez parafiny. Twardnienie w temperaturach do °C. Do zastosowań, w których obrabia się materiały o zróżnicowanej rozszerzalności termicznej.

Niniejsze informacje techniczne opisują aktualny stan wiedzy na temat tego produktu. Powinny one jedynie informować o możliwościach jego stosowania i nie mogą zwalniać użytkownika z obowiązku do starannego własnego sprawdzenia produktu pod kątem przewidzianego zastosowania. Informacje na temat stosowania produktu znajdują się w wytycznych wykonawczych. Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki.

ATI -1013|1|2005
© ARCAN AG Waterproof
All rights reserved

ARCAN Waterproof

ARCAN AG Waterproof CH 8008 Zürich Switzerland
Telefon +44-1-267-1778 | Telefax +44-1-267 - 1711
E-Mail - office-ch@arcan.biz
ARCAN GmbH
D-67240 Bobenheim • Kleinniedesheimer-Strasse 19
Telefon +49 (0)6239 997 820 Fax +49 (0)6239 997 8220
E-Mail office-d@arcan.biz
www.arcan.biz

Passion to invent 